SCHADEBEELDEN EN ONDERHOUDTECHNIEKEN, KLEINSCHALIG ASFALTONDERHOUD

Omschrijving

Omschrijving

Correctief onderhoud asfalt.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Schadebeeld	Maatregel	Hoeveelheid	Eenheid	Kosten per eenheid
Rafeling	Slemlaag 0/3	10	m^2	x,xx
	Oppervlakbehandeling	2.500	m^2	x,xx
	Emulsieasfaltbeton	1.000	m^2	x,xx
	Bakfrezen (breedte 0,5 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m^2	x,xx
	Frezen deklaag (breedte 1,00 - 2,00 m) 30 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m^2	x,xx
Vet	Oppervlakbehandeling	1.000	m^2	x,xx
	Instrooien	1.000	m^2	x,xx
Dwarsonvlakheid	Bakfrezen (breedte 1,0 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m^2	x,xx
	Combinatielaag aanbrengen, frezen deklaag 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm , ZOAB 8/11 cobi, slurry tbv combideklagen	500	m^2	x,xx
Langsontvlakheid	Koppen frezen	100	m^2	x,xx
	Sporen vullen met emulsie	3,5	ton	x,xx
	Bakfrezen (breedte 1,0 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	100	m^2	x,xx
Lassen	Voegvulling	50	m	x,xx
Scheurvorming tot 3 mm	Vullen polymeer	10	m	x,xx
	Slembehandeling	50	m	x,xx

	Oppervlaktebehandeling	750	m^2	x,xx
	Frezen deklaag 25 mm, aanbrengen kleeflaag, dunne deklaag EMA	500	m^2	x,xx
Scheurvorming vanaf 3 mm	Bakfrezen (breedte 0,5 m) 30 mm, aanbrengen kleeflaag, dunne deklaag AC11 surf	50	m^2	x,xx
	Bakfrezen en overlagen, bakfrezen (breedte 0,5 m) 30 mm, aanbrengen kleeflaag, tussenlaag AC 16 bind, frezen deklaag (breedte 1,0 - 2,0 m) 30 mm, aanbrengen kleef- en deklaag AC11 surf	50	m^2	x,xx
Randschade	Bakfrezen (breedte 0,5 m) 40 mm, aanbrengen asfaltvlies, kleeflaag, deklaag AC11 surf	100	m^2	x,xx
Gaten	Koud asfalt	10	m^2	x,xx
	Bakfrezen (breedte 1,0 m) 40 mm, aanbrengen kleeflaag, deklaag 40 mm AC 11 surf	50	m^2	x,xx

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.